



VIAFIX CHAPISCO

1. Descrição

Viafix Chapisco é um adesivo não reemulsionável à base de resina estireno-butadieno (SBR) que somado com as propriedades do cimento portland, aumenta a aderência e beneficia outras propriedades dos chapiscos e argamassas nos mais variados substratos da construção civil.

2. Vantagens

Viafix Chapisco proporciona as seguintes vantagens:

- Aumento da aderência nos substratos de concreto e alvenaria;
- Evita a segregação e exsudação;
- Melhora a trabalhabilidade;
- Redução do potencial de retração e a formação de fissuras;
- Aumento das resistências ao desgaste e impacto;
- Redução da permeabilidade.

3. Características técnicas do Produto

Características Técnicas	Viafix Chapisco
Ação Principal	Incorporador de aderência, resistência e plasticidade para concreto e argamassa.
Composição básica	Solução aquosa de estireno-butadieno
Aspecto	Líquido
Cor	Branca
pH	8,5 a 10,0
Densidade a 25°C	1,001 a 1,003 g/cm ³
Viscosidade Brookfield (F1/100 rpm, 25°C)	Mínimo 20 cPs

4. Utilização

Viafix Chapisco é utilizado como promotor de aderência, resistência e plasticidade das argamassas e chapiscos em:

- Argamassa de contrapiso;
- Emboços internos ou externos;
- Chapisco convencional. Para chapisco rolado, utilizar o **Viafix PVA** à base de resina PVA; Ponte de aderência para argamassa.

5. Instruções de Utilização

Preparação da superfície

A superfície deverá estar resistente, limpa, isenta de impregnação de óleo, graxas e desmoldantes. Deve ser regularizada e umedecida com água, mas não saturada.



Preparação do produto

Faça a homogeneização do produto antes de utilizá-lo. O **Viafix Chapisco** deve ser diluído em volume na proporção de 1:2 (**Viafix**/água)

Aplicação do produto

A argamassa deve ser executada no traço específico em obra e amassada com a solução de **Viafix Chapisco** e água na proporção de 1 parte de **Viafix Chapisco** para 2 partes de água.

Adicionar a mistura de solução **Viafix**/água na argamassa de cimento e areia até atingir a trabalhabilidade necessária (tipo de aplicação).

Observação:

Viafix Chapisco não deve ser aplicado como chapisco rolado em isopor (EPS) e teto. Para estas aplicações, utilize o adesivo **Viafix PVA**.

Recomendações de Segurança

Para maiores detalhes, consultar a FISPQ do produto.

Utilize EPI's adequados como luvas, máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança durante o manuseio do produto.

Evite contato com a pele e olhos e, em caso de contato, lave imediatamente com água corrente durante 10 minutos.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

6. Consumo

O consumo do **Viafix Chapisco** é estimado e dependerá do traço e seus agregados e do tipo de aplicação.

Chapisco convencional:	200 a 300 g/m ²
Emboços:	400 g/m ² /cm

7. Embalagem

- Tambores de 200 Kg;
- Barrica de 18 kg;
- Balde de 18 kg.
- Galão de 3,6 kg.

8. Estocagem

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.