

VEDALAGE BRANCO

Membrana Líquida acrílica

DESCRIÇÃO

Vedalage Branco é uma manta líquida pronta para uso à base de resina acrílica. Oferece alta elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries, além da propriedade de refletir os raios solares, proporcionando maior conforto térmico aos ambientes internos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branco
Tempo de secagem entre demãos	3 a 6 horas
Tempo de cura final	3 dias

Obs.: A secagem do produto está relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.

VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Alta elasticidade e flexibilidade;
- Resistente ao ozônio, raios ultravioletas;

UTILIZAÇÃO

- Lajes expostas sem trânsito;
- Telhas de fibrocimento;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas de concreto
- Calhas de concreto ou fibrocimento.

Observação: Para lajes expostas acima de 50 m², executar o reforço com tela de poliéster **Mantex** e lajes acima de 100 m² consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparo da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Vedalage Branco**.

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os ralos.

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para garantir as distribuições uniformes do sistema de impermeabilização.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Fissuras e trincas existentes devem ser tratadas com **ViapolSela Trinca** antes da aplicação do **Vedalage Branco**.

Preparo do produto

O **Vedalage Branco** já vem pronto para uso.
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas

Trincha, rolo de pintura ou vassoura de pelo.

Aplicação

Para imprimação aplicar em superfície seca uma demão do **Vedalage Branco** diluído em 30% de água que terá função de camada de imprimação.

Aguardar intervalo mínimo de 3 a 6 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

Homogeneizar bem o **Vedalage Branco**, aplicando todas as demãos subsequentes sem diluição.

Entre a 2ª e 3ª demão, coloque uma tela de poliéster **Mantex** malha 2 x 2 mm, sobre a área que está sendo tratada.

Aplicar as demais demãos do produto **Vedalage Branco** de modo que cubra completamente a tela **Mantex**.

Aguardar secagem por no mínimo 3 dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas.

RESTRIÇÕES DE USO

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos e em tempo chuvoso;
- Locais com circulação de pessoas;
- Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, caixas d'água, espelhos d'água, piscinas e etc.);
- Não deve ser utilizado sobre juntas de expansão, fissuras estruturais ou rachaduras.
- Produto não indicado para receber proteção mecânica ou revestimento.

CONSUMO

VEDALAGE BRANCO	CONSUMO APROXIMADO*
Lajes maciças	1,5 l/m ²
Laje mistas	2,0 l/m ²
Telhas de fibro cimento	1,2 l/m ²

Observação: O respectivos consumos são indicados como ideais, porém, o consumo pode aumentar dependendo da porosidade e das condições da superfície.

RENDIMENTO APROXIMADO

VEDALAGE BRANCO	EMBALAGEM	RENDIMENTO APROXIMADO*	DEMÃO
Lajes maciças	2,85 Litros/ Galão 3,6 kg	1,8 m ²	6 demãos
	14 Litros / Balde 18 kg	9 m ²	6 demãos
Laje mistas	2,85 Litros/ Galão 3,6 kg	1,4 m ²	6 demãos
	14 Litros / Balde 18 kg	7 m ²	6 demãos
Telhas de fibro-cimento	2,85 Litros/ Galão 3,6 kg	2,4 m ²	3 demãos
	14 Litros / Balde 18 kg	12 m ²	3 demãos

Observação: O rendimento acima é teórico, podendo variar dependendo do tipo de substrato;
 O rendimento para lajes maciças e mistas é alcançado após a aplicação de aproximadamente 6 demãos do produto;
 O rendimento para telhas de fibrocimento é alcançado após a aplicação de aproximadamente 3 demãos do produto

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
2,85 Litros/ Galão 3,6 kg	Máximo 4 unidades
14 Litros / Balde 18 kg	Máximo 3 unidades

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI's adequados: luvas de raspa, botas, magotes, óculos de segurança, mantendo o ambiente ventilado até a secagem completa do produto.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vedalage Branco** e o site da www.viapol.com.br.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.