

VIAPLUS STUC

Argamassa para regularização e acabamento em concreto

DESCRIÇÃO

Viaplus Stuc é uma argamassa polimérica fina, bicomponente, composto por cimento Portland, agregados selecionado e aditivos especiais para acabamento e proteção do concreto aparente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAIOS	RESULTADOS
Aspecto	Pó isento de grumos
Cor	Cinza
Consumo	1,5 kg/m ² /mm
Relação líquido / pó	1:6
Temperatura de aplicação	10 a 30°C
Espessura máxima	6 mm
Tempo para aplicação após a mistura	60 minutos

VANTAGENS

- Argamassa tixotrópica que permite aplicações em fundo de lajes e vigas;
- Possui retração compensada e ótima durabilidade;
- Ótima aderência em superfícies de concreto;
- Baixa permeabilidade quando exposto a água;
- Produto pré-dosado de fácil homogeneização e aplicação.

UTILIZAÇÃO

- Reparos superficiais e/ou reconstituição de elementos de concreto;
- Revestimento de pequenas espessuras para regularização de concreto;
- Regularização e acabamento em concreto aparente;
- Recuperação e acabamento de pré-moldados de concreto;
- Correção de falhas e imperfeições do concreto aparente;
- Homogeneização de coloração em peças de concreto após reparos estruturais;
- Compensação em peças de concreto com baixo cobrimento.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ferramentas necessárias: Misturador mecânico, balde, desempenadeira metálica, esponja e luva de borracha;

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo, descontaminado e isento de partículas soltas ou pó. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa.

Molhe a superfície com água e deixe-a na condição de "saturada seca", antes do início da aplicação. As armaduras de aço existentes devem estar limpas e isentas de corrosão. Em caso de oxidação nas armaduras, realize a limpeza total e aplique o inibidor de corrosão **EucoRepair Ferroprotec**.

Preparação do Produto

A homogeneização do **Viaplus Stuc** deve ser feita entre componente A e B (1:6) utilizando procedimento mecânico com argamassadeira ou furadeira com hélice acoplada.

Coloque o componente A (líquido) num balde e aos poucos adicione o componente B (pó). A homogeneização deve ser realizada em baixa rotação (400 a 500 rpm). Dependendo das condições climáticas, o produto poderá receber adição de até 250ml de água, melhorando a sua trabalhabilidade.

Aplicação do Produto

Sobre a superfície na condição "saturada seca" aplique o **Viaplus Stuc** com o auxílio de desempenadeira metálica até atingir a espessura desejada.

Com o auxílio de uma esponja, realize movimentos circulares para dar acabamento. Remova todo o excesso de água da esponja antes da utilização.

Recomendações

Durante a aplicação, a temperatura do ambiente e do substrato devem estar entre 5°C e 35°C.

Realizar a proteção da superfície contra a evaporação de água protegendo-a do vento e incidência de sol.

RESTRIÇÕES DE USO

Após a aplicação do **Viaplus Stuc** a superfície deve ser protegida rapidamente contra a evaporação de água, protegendo-a contra a incidência direta de sol e vento.

CONSUMO

PRODUTO	CONSUMO
Viaplus Stuc	1,5 kg/m ² /mm

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
20 kg	4 caixas

VALIDADE / ESTOCAGEM

Armazenar em local limpo, seco e com boa circulação de ar, protegendo dos raios solares e fontes de calor, com a temperatura ambiente de 10°C a 30°C.

Se estocado de maneira correta e na embalagem original lacrada, o **Viaplus Stuc** tem validade de 9 meses a contar da data de fabricação.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viaplus Stuc** no site da www.viapol.com.br.

*"Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*