

# VEDALAGE BRANCO

Manta líquida para impermeabilização

## DESCRIÇÃO

**Vedalage Branco** é uma manta líquida pronta para uso à base de resina acrílica. Oferece elasticidade, flexibilidade e resistência às intempéries, além da propriedade de refletir os raios solares, proporcionando conforto térmico aos ambientes internos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Branco
Tempo de secagem entre demãos	3 a 4 horas
Tempo de cura final	3 dias

Obs.: A secagem do produto está relacionada às condições da temperatura climática e ambiente.

## VANTAGENS

- Vedalage Branco é uma manta líquida, aplicada sob forma de pintura;
- Pronto para uso;
- Fácil aplicação;
- Alta elasticidade e flexibilidade;
- Resistência ao ozônio e raios ultravioletas;
- Maior conforto térmico – reflete os raios solares;
- Não necessita de camada de proteção mecânica;

## UTILIZAÇÃO

Vedalage Branco é indicado para impermeabilizações de áreas expostas que não necessitam de proteção, tais como:

- Lajes expostas sem trânsito;
- Telhas de fibrocimento;
- Abóbadas e sheeds;
- Vigas de concreto;
- Calhas de concreto ou fibrocimento.

Observação: Para lajes expostas acima de 50 m<sup>2</sup>, executar o reforço com tela de poliéster **Mantex** e lajes acima de 100 m<sup>2</sup> consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail [sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br).

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Preparo da superfície

A superfície deve ser previamente lavada, seca e livre de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência do **Vedalage Branco**.

O substrato pode ser preparado usando jato de água sob pressão, imperfeições ou saliências devem ser removidas através de lixamento ou mecanicamente. Importante que todos os cantos nos detalhes devem ser arredondados.

Fissuras e trincas existentes devem ser tratadas com **ViapolSela PU30/40** antes da aplicação do **Vedalage Branco**.

As tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados, garantindo assim a perfeita execução dos arremates.

Sobre a superfície horizontal úmida, faça a regularização com caimento mínimo de acordo com a NBR 9574– Execução da impermeabilização.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

### Preparo do produto

O **Vedalage Branco** já vem pronto para uso.

Homogeneizar bem o produto no próprio balde antes e durante a aplicação.

### Ferramentas

Rolo de pintura de lã de pelo curto ou pincel.

### Aplicação

Para a imprimação, aplique uma demão de **Vedalage Branco** diluído em 30% de água sobre a superfície seca. Essa camada funcionará como imprimação.

Aguarde um intervalo mínimo de 3 a 6 horas entre as demãos, dependendo da temperatura ambiente. Durante a aplicação, homogeneíze bem o **Vedalage Branco**. As demãos subsequentes devem ser aplicadas sem diluição.

Entre a segunda e a terceira demão, insira uma tela de poliéster **Mantex**, malha 2 x 2 mm, sobre a área a ser tratada.

Aplique as demais demãos de **Vedalage Branco** de forma a cobrir completamente a tela **Mantex**.

Aguardar secagem por no mínimo 3 dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas.

## RESTRIÇÕES DE USO

Não utilize o produto em:

- Em substratos úmidos e em tempo chuvoso;
- Locais com circulação de pessoas;
- Locais de armazenamento de água (reservatórios, tanques, caixas d'água, espelhos d'água, piscinas e etc.);
- Não deve ser utilizado sobre juntas de expansão, fissuras estruturais ou rachaduras.
- Produto não indicado para receber proteção mecânica ou revestimento.

## CONSUMO

VEDALAGE BRANCO	CONSUMO APROXIMADO*
Lajes maciças	1,5 l/m <sup>2</sup>
Laje mistas	2,0 l/m <sup>2</sup>
Telhas de fibro cimento	1,2 l/m <sup>2</sup>

**Observação:** O respectivos consumos são indicados como ideais, porém, o consumo pode aumentar dependendo da porosidade e das condições da superfície.

## RENDIMENTO APROXIMADO

VEDALAGE BRANCO	EMBALAGEM	RENDIMENTO APROXIMADO*
Lajes maciças	2,8 Litros/ Galão 3,6 kg	1,8 m <sup>2</sup>
	14 Litros / Balde 18 kg	9 m <sup>2</sup>
Laje mistas	2,8 Litros/ Galão 3,6 kg	1,4 m <sup>2</sup>
	14 Litros / Balde 18 kg	7 m <sup>2</sup>
Telhas de fibro-cimento	2,8 Litros/ Galão 3,6 kg	2,4 m <sup>2</sup>
	14 Litros / Balde 18 kg	12 m <sup>2</sup>

**Observação:** O rendimento acima é teórico, podendo variar dependendo do tipo de substrato;  
 O rendimento para lajes maciças e mistas é alcançado após a aplicação de aproximadamente 6 demãos do produto;  
 O rendimento para telhas de fibrocimento é alcançado após a aplicação de aproximadamente 3 demãos do produto

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
2,85 Litros/ Galão 3,6 kg	Máximo 4 unidades
14 Litros / Balde 18 kg	Máximo 3 unidades

## VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

Durante a aplicação, principalmente em ambientes fechados, utilize EPI's adequados: luvas de raspa, botas, magotes, óculos de segurança, mantendo o ambiente ventilado até a secagem completa do produto.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Evite o derramamento do produto no solo. Caso aconteça, providencie a contenção, evitando a contaminação em área de preservação permanente, cursos de água, bueiros, etc.

Realize o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com a legislação vigente do meio ambiental estadual.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vedalage Branco** e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*