

PINTURA EMBORRACHADA

Revestimento impermeabilizante flexível

DESCRIÇÃO

Pintura Emborrachada é um revestimento de alto desempenho, com excelente cobertura, tem acabamento uniforme e usado para proteger superfícies externas, como fachadas e paredes. Cobre microfissuras e auxilia no combate de fungos. Sua principal função é impedir a entrada de água da chuva, devido ao seu efeito hidrorrepelente, conhecido como “efeito gota” – que faz com que a água escorra sem penetrar na parede, ajudando a preservar a estrutura e a aparência da edificação por mais tempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS			
Aspecto do produto	Líquido viscoso		
Cor	Branco		
Acabamento	Fosco		
Densidade	1,250 à 1,350 g/cm³		
Secagem ao toque (25°C / UR 50%)	40 minutos		
Intervalo entre demãos (25°C / UR 50%)	2 à 3 horas		
Secagem final	12 horas		
DESEMPENHO DE ACORDO COM A NBR 13321 – Classe: F (Fachadas)			
Ensaio	Parâmetros	Resultado	Norma
Alongamento na ruptura	≥ 100%	Atende	ABNT NBR 16548
Alongamento na ruptura, após envelhecimento por 300h	≥ 75%	Atende	ABNT NBR 15380 ABNT NBR 16548
Resistência a tração no ponto máximo	≥ 1,5 MPa	Atende	ABNT NBR 16548
Resistência a tração no ponto máximo, após envelhecimento por 300h	≥ 1,5 MPa	Atende	ABNT NBR 15380 ABNT NBR 16548
Determinação de resistência de aderência – Método B	≥ 0,5 MPa	Atende	ABNT NBR 12171
DESEMPENHO DE ACORDO COM A NBR 11702 – Tipo 4.5.16			
Ensaio	Parâmetros	Resultado	Norma
Poder de cobertura seca	≥ 4 m² / L	Atende	ABNT NBR 14942
Rendimento acabado	70 m² / 18 L 14 m² / 3,6 L	Atende	ABNT NBR 14942
Poder de cobertura de tinta úmida	≥ 80,0 %	Atende	ABNT NBR 14943
Resistência à abrasão úmida	≥ 150 ciclo	Atende	ABNT NBR 14940
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC)	≤ 100 g/ L	Atende	ABNT NBR 16388
Alongamento na ruptura	≥ 100%	Atende	ABNT NBR 16548 ABNT NBR 13321
Resistência a tração no ponto máximo	≥ 1,5 MPa	Atende	ABNT NBR 16548 ABNT NBR 13321
DESEMPENHO DE ACORDO COM A NMX-C-450-ONNCCE-2019			
Ensaio	Parâmetros	Resultado	
Alongamento na ruptura, após envelhecimento por 1000h	≥ 100 %	Atende	

Resistência a tração no ponto máximo, após envelhecimento por 1000h	≥ 1,379 MPa	Atende
Flexibilidade a baixa temperatura	- 10°C	Atende

VANTAGENS

- Pronto para uso;
- Baixo odor e de fácil aplicação por rolo ou air-less;
- Alta resistência ao intemperismo;
- Resiste à ação dos fungos;
- Impermeável à água;
- Produto ecológico à base d'água e com baixo teor de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis);
- Não impregna sujeira, não amarela e não descasca;
- Hidrorrepelente "efeito gota";
- Pode ser pigmentada em cores claras (tons pastéis).

UTILIZAÇÃO

- Aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica;
- Impermeável e lavável: para acabamento em geral, sobre tintas pva, acrílicas, textura e tintas à base água;
- Como acabamento: permite colorações, pigmentando em tons claros com corante líquido à base água.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da Superfície

Para a aplicação do **Pintura Emborrachada**, a superfície deve estar limpa, regularizada e seca. Em caso de fissuras e trincas, corrigir com **ViapolSela Trincas** ou **Hey'dicryl Mastique**.

Ferramentas

Rolo de pintura de lã de pelo curto, brocha, trincha ou airless.

Preparo do Produto

Pintura Emborrachada já vem pronto para uso. Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Aplicação: Parede nova

Selamento do Substrato:

Aplique **Selador** em uma única demão, sem diluição, garantindo o selamento adequado da superfície e melhorando o rendimento e uniformidade da **Pintura Emborrachada**.

Aplicação da Pintura Emborrachada:

Primeira demão: pode ser utilizada como selador, diluindo o produto em até 10% de água limpa, ou em caso de utilizar o **Selador**, aplicar a primeira demão pura do **Pintura Emborrachada**.

Segunda e terceira demão: aplique sem diluição, respeitando intervalo de 2 a 3 horas entre cada aplicação.

Aplicação: Repintura

Antes da aplicação, realizar todos os reparos e preparos adequados ao substrato, garantindo a eliminação de brilho residual, partes soltas, contaminantes e outras imperfeições que possam comprometer a aderência do produto. Trincas e fissuras devem ser previamente tratadas com produtos adequados, como **ViapolSela Trincas** ou **Hey'dicryl Mastique**, conforme a necessidade.

Aplique o produto observando o consumo indicado. Dilua a primeira demão em até 10 % de água.

Aplique a 2ª e 3ª demãos sem diluição com intervalo de 2 à 3 horas entre cada aplicação.

RESTRIÇÕES DE USO

- Não recomendamos aplicação em dia chuvoso;
- Não indicado para lajes, piscinas e reservatórios;
- Antes da aplicação do **Pintura Emborrachada**, deve-se tratar trincas e fissuras com **ViapolSela Trincas** ou **Hey'dicryl Mastique**.

RENDIMENTO

Galão 3,6L: até 14 m² acabado

Balde 14L: até 55 m² acabado

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Galão 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Balde 14 litros	Máximo 3 unidades

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura para armazenagem de 10°C à 40°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha com Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas, botas impermeáveis e óculos de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a Ficha com Dados de Segurança (FDS) do **Pintura Emborracha**, **ViapolSela Trincas** ou **Hey'dicryl Mastique** ou dos produtos citados e no site da www.viapol.com.br.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.