

# Eucon® AIR 1

## Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa de cimento Portland

### DESCRIÇÃO

**Eucon® AIR1** É um aditivo para concreto e argamassas, líquido, pronto para o uso, composto por resinas naturais de alto desempenho, que formam microbolhas estáveis e bem distribuídas no concreto. Eucon® AIR 1 é compatível com todos os tipos de cimento Portland.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Eucon® AIR 1
Base química	Resinas naturais
Aspecto	Líquido
Cor	Marrom avermelhado
Massa específica	~1,05 g/cm <sup>3</sup>
pH	~12,2
Teor de cloretos	Não contém cloretos

### NORMAS

O **Eucon® AIR1** atende aos requisitos da NBR 11.768/2019, "Aditivos químicos para concreto de cimento Portland – Requisitos", nos tipos:

- Tipo I, RA1; RA1-R; RA1-A
- Tipo II, RA2; RA2-R; RA2-A

### VANTAGENS

- Moderada redução da água de amassamento;
- Diminui a densidade do concreto ou argamassa;
- Moderada manutenção de trabalhabilidade (pega normal);
- Melhora das propriedades mecânicas do concreto;
- Redução do potencial de retração e a formação de fissuras;
- Redução da permeabilidade;
- Aumento da durabilidade.

### UTILIZAÇÃO

- Concretos submersos;
- Concretos expostos a ciclos de gelo e degelo;
- Concreto e argamassa de baixa densidade.
- Argamassa Estabilizada.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**Eucon® AIR1** deve ser dosado diretamente na mistura úmida, ou anteriormente na água de amassamento evitar adicionar a mistura seca.

## DOSAGEM

**Eucon® AIR 1** deve ser utilizado nas dosagens de 0,01 a 0,2% em relação ao peso do cimento. Estas dosagens são orientativas, sendo imprescindível a realização de testes laboratoriais e/ou de campo. A dosagem ótima de Eucon® AIR 1 pode variar de acordo com o tipo de cimento, relação a/c, temperatura ambiente, resistência inicial requerida, tempo de pega, etc.

Dosagens elevadas podem causar retardo excessivo, por isso é imprescindível os testes prévios.

## COMPATIBILIDADE

Eucon® Air 1 é compatível com os aditivos para concreto e argamassa da Viapol, para a compatibilidade com outros produtos consulte o departamento técnico da Viapol.

## CONSUMO

O consumo do aditivo dar-se-á de acordo com os resultados dos testes prévios de dosagem executados em laboratório e validação no campo

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

Está disponível nas seguintes embalagens:

- Granel;
- Tambor de 200 L / 210 kg;
- Contêineres de 1000 L / 1050 KG;

Não empilhar.

## VALIDADE / ESTOCAGEM

Doze (12) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (ficha de dados de segurança), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (ficha de dados de segurança), do **Eucon® Air 1** ou dos produtos citados e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*" Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico."  
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*