

VIAFIX

DESCRIÇÃO

Emulsão adesiva à base de resinas especiais (PVA) de alto desempenho, compatível com cimento e cal, utilizada como promotor de aderência para concreto, argamassa e chapiscos, com excelentes propriedades de plasticidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas	Viafix
Composição	Copolímeros
Aspecto	Líquido
Cor	Branca
c	1,000 g/cm ³

NORMAS

O Viafix atende às normas:

ABNT NBR 13528- Revestimento de paredes de argamassas inorgânicas — Determinação da resistência de aderência à tração.

ABNT NBR 15258 – Argamassa para revestimento de paredes e tetos — Determinação da resistência potencial de aderência à tração.

VANTAGENS

- Proporciona maior aderência às argamassas, sobre os mais diversos substratos, permitindo a aplicação das mesmas sobre o concreto liso;
- Grande resistência à alcalinidade;
- Proporciona melhor plasticidade para as argamassas em geral;
- Facilita a aplicação do chapisco rolado, reduzindo perdas de material;
- Proporciona ganho de resistência mecânica ao desgaste, impacto, permitindo o acompanhamento das diferentes dilatações dos materiais.

UTILIZAÇÃO

O **Viafix** é utilizado como promotor de aderência, resistência e plasticidade aos mais variados substratos, indicado para:

- Rebocos e emboços;
- Argamassas de regularização, argamassas de assentamento de pisos e azulejos;
- Argamassas de contrapiso;
- Chapisco rolado;
- Chapisco para Drywall;
- Chapiscos nos mais variados substratos (sob consulta);
- Chapisco sobre isopor; plastificante para gesso.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

A superfície deverá estar resistente, limpa livre de pó e outras impurezas (óleos, tintas, eflorescências e condições que possam prejudicar a aderência). Deve ser regularizada e umedecida com água, mas não saturada.

DOSAGEM

Preparação do produto

Faça a homogeneização do produto antes de utilizá-lo. O Viafix deve ser diluído em volume na proporção de 1:2 (**Viafix**/água)

Aplicação do produto

Como argamassa convencional e emboço: deve ser diluído na proporção de 1:2 (**Viafix**: água) em volume e adicionar em um traço de cimento e areia média (1:3). A quantidade dessa diluição a ser usada é variável em função das condições dos materiais do traço.

Como chapisco rolado: deve ser diluído na proporção de 1:2 (**Viafix**: água) em volume e adicionar em um traço de cimento e areia média (1:2). A quantidade dessa diluição a ser usada é variável em função das condições dos materiais do traço.

Observação: Os traços indicados são normalmente usados em obra e estão descritos de forma orientativa. Procedam as misturas de preferência com equipamento mecânico.

Esfregue a superfície da argamassa com escova ou vassoura quando ela ainda estiver fluida. Coloque o revestimento final só após a pega da argamassa que é de 10 a 20 minutos, dependendo da temperatura.

CONSUMO

Argamassas:	400g/m ² /cm
Chapisco rolado:	200g/m ²
Chapisco convencional:	300g/m ²

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

Está disponível nas seguintes embalagens:

- Pacote com 6 frascos de 1 kg.;
- Galão com 3,6 kg;
- Balde com 18 kg;
- Tambor com 200 kg.

Não empilhar.

VALIDADE / ESTOCAGEM

Doze (12) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (ficha de dados de segurança), disponível em nossa homepage www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a FDS (ficha de dados de segurança) do **Viafix** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br.

“ Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Somentamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.